

Parametri d'impiego consigliati per punte elicoidali HSS, HSS-E

Ø punta (mm)	Numero colonne avanzamento (VR)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	fn (mm/giro)								
0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019
1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025
2,00	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125
2,50	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160
3,15	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200
4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250
6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315
8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400
10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500
16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630
20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800
25,00	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
31,50	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000
40,00	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250
50,00	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600
63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	2,000
80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	2,000	

Refrigerante
E = emulsione
O = olio intero
A = aria



Gruppo di materiale		Esempi di materiali Numeri in grassetto = nr. materiale a DIN EN 10 027	Resistenza N/mm² ≤	Durezza ≤	Refrigerante	m/min VC	Nr Colonna avanzam. VR	m/min VC	Nr Colonna avanzam. VR	
Acciaio ≤850 N/mm²	Acciai da costruzione in generale	1.0035 St 33, 1.0486 SIE 285, 1.0345 H1, 1.0425 H2 1.0050 St 50-2, 1.0070 St 70-2, 1.8937 WSIE500	500 1000		E E	45 35	6 5	27 22	6 5	
	Acciai automatici	1.0718 9SMnPb28, 1.0736 9 SMn 36	850		E	50	6	30	6	
Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciai da bonifica non legati	1.0727 45 S20, 1.0728 60 S20, 1.0757 45SPb20	1000		E	40	6	30	5	
	Acciai da bonifica legati	1.0402 C22, 1.1178 Ck30 1.0503 C45, 1.1191 Ck45 1.0601 C60, 1.1221 Ck60	700 850 1000		E E E	42 35 22	6 6 5	25 25 -	5 5 -	
	Acciai da bonifica legati	1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4 1.5710 36NiCr6, 1.7035 41Cr4, 1.7225 42CrMo4	1000 1400		E E	18 15	4 3	- -	- -	
	Acciai cementati non legati	1.0301 C10, 1.1121 Ck10	850		E	40	6	30	6	
Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciai cementati legati	1.7276 10CrMo11, 1.5125 11MnSi6 1.5752 15NiCr13, 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5	1000 1400		O O	20 15	4 3	- -	- -	
	Acciai nitratati	1.8504 34CrAl6 1.8519 31CrMoV9, 1.8550 34CrAlNi7	1000 1400		E O	18 12	4 3	- -	- -	
	Acciai per utensili	1.1750 C75W, 1.2067 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9 1.2080 X210Cr12, 1.2083 X42Cr13, 1.2419 105WCr6, 1.2767 X45NiCrMo4	850 1400		O O	18 13	4 3	16 -	4 -	
	Acciai rapidi per utensili	1.3243 S 6-5-2-5, 1.3343 S 6-5-2, 1.3344 S 6-5-3	1400		O	13	3	-	-	
	Acciai per molle	1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4		350 HB	O	-	-	-	-	
	Acciai inossidabili allo zolfo	1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9	900		O	18	4	-	-	
	Acciaio INOX	Acciai inossidabili austenitici	1.4301 X5CrNi18-10, 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2	1100		O	12	4	-	-
		Acciai inossidabili martensitici	1.4057 X20CrNi17-2, 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2	1200		O	15	4	-	-
	Acciaio ≤42 HRC	Acciai temprati	-		48 HRC 65 HRC	O O	- -	- -	- -	- -
		Leghe speciali	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	1600		O	-	-	-	-
Ghisa	Ghise	GL-100 ... GL-200 GL-250 ... GL-350		240 HB 350 HB	E A E A	45 36	6 6	30 30	6 6	
	Ghise sferoidali	FGS-350-4, FGS-550-4, FGS-500-7		240 HB	E	40	6	25	6	
	Ghise temperate	FGS-700-2, FGS-700-2		350 HB	E	28	6	25	6	
	Ghisa in conchiglia	-		350 HB	E	-	-	-	-	
Leghe di filoso	Titanio e le sue leghe	3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2 3.7154 TiAl6Zr5, 3.7165 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1	850 1400		O O	- -	- -	- -	- -	
	Alluminio e le sue leghe	3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1	400		E	70	7	-	-	
	Leghe di alluminio per lavorazioni plastiche	3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5	650		E	70	7	-	-	
Alluminio e leghe	Leghe alu-ghisa ≤10% Si	3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9	600		E	85	7	70	7	
	≤20% Si	3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, G-AlSi12CuNiMg	600		E	70	6	70	6	
	Leghe di magnesio	3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1	450		A	70	6	50	6	
Rame Ghisa Bronzo	Rame legato in bassa percentuale	2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb	500		E	32	5	50	5	
	Ottone a truciolo corto	2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2	600		E	63	5	-	-	
	Ottone a truciolo lungo	2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5	600		E	40	5	40	5	
	Bronzo a truciolo corto	2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn	600		E O	50	4	30	4	
		2.0790 CuNi18Zn19Pb	850		O	35	4	25	4	
	Bronzo a truciolo lungo	2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10 2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2	850 1000		O O	32 28	4 4	15 -	4 -	
	Materie plastiche termodurenti	Bachelite, Resopal, Pertinax, Moltopren	150		A	25	4	18	4	
	Materie termoplastiche	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Macralon	100		E A	15	4	28	5	
Nuove ghise GGV	EN-GJV250 (GGV25), EN-GJV350 (GGV35)			220 HB 300 HB	E A E A	- -	- -	- -	- -	
	EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo6				E A	-	-	-	-	
Nuove ghise ADI	EN-GJS-800-8 (ADI800), EN-GJS-1000-5 (ADI1000)		1000		E A	-	-	-	-	
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400)		1400		E A	-	-	-	-	
Materie plastiche a fibre aramidiche	Kevlar	1000			A	-	-	-	-	
Materie plastiche a fibre di vetro rinforzate / a fibre di carbonio rinforzate	GFK/CFK	1000			A	-	-	-	-	